

Лист технической информации**Aqua-Seal® Monotop**

Описание	Aqua-Seal Monotop рекомендуется для паркетных полов с высокой нагрузкой и необработанных пробковых покрытий в закрытых помещениях. Aqua-Seal Monotop представляет собой комбинацию на основе полимеризованных акриловых и полиуретановых дисперсий и отличается прекрасными показателями устойчивости и беспроblemным применением. Не нуждается в смешивании, сразу готов к применению, удобен в работе, с оптимальной фазой высыхания (удлиненное время нанесения валиком). После высыхания Aqua-Seal Monotop становится эластичным и устойчивым к истиранию, обладает высокими свойствами заполнения и хорошим, беспроblemным растеканием. Giscode W3+
Степень глянца	глянцевый, полуматовый, матовый
Применение	Материал может наноситься валиком, кистью или перекрестно шпателем. Лак наносится равномерно в 3 слоя. Проблемные породы древесины, такие как бук, клен и ясень не шпаклевать, а работать валиком! В качестве грунтовки для Aqua-Seal Monotop могут применяться только следующие системы: <ul style="list-style-type: none">- Aqua-Seal Uni-Primer- L81 Imprägniersiegel (только глянцевый)
Специальные рекомендации	В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком Aqua-Seal Monotop следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.
Высыхание	Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.
Расход	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком/кистью: около 100 – 130 мл/м ² или 8 – 10 м ² /л
Хранение и транспортировка	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Открытые упаковки плотно закупоривать, материал отвердевает под воздействием воздуха.
Паркет с заводским лаковым покрытием	Лак Aqua-Seal Monotop не пригоден для нанесения на паркетную доску с заводским лаковым покрытием.
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: <ul style="list-style-type: none">- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008