

**Лист технической информации****Aqua-Seal® SpachtelGel**

<b>Описание</b>	Aqua-Seal SpachtelGel представляет собой быстро сохнущую желеобразную шпаклевочную массу на основе водо-растворимой акрило-полиуретановой дисперсии. Aqua-Seal SpachtelGel практически лишен запаха и не горит. Продукт разработан для шпаклевания между слоями водных лаков серии Aqua-Seal. Рекомендации по комбинации содержатся листах технической информации соответствующих лаков. Желеобразная консистенция материала позволяет добиваться целостной поверхности, закрываются даже микротрещины на деревянных полах. При помощи этого материала достигается великолепное заполнение неровностей и прекрасный внешний вид. Aqua-Seal SpachtelGel быстро сохнет и может быстро покрываться лаками. Giscode W3+
<b>Применение</b>	Материал наносится только между слоями лака шпателем перекрестно двумя слоями. После достаточного высыхания наносится лак без промежуточной шлифовки. При проведении работ обязательно учитывать класс нагрузки пола!
<b>Высыхание</b>	При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 30-60 минут можно покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Перед нанесением лака поверхность должна быть равномерно сухой.
<b>Расход</b>	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:  1 промежуточный слой: около 15-20 мл/м <sup>2</sup> или 60 м <sup>2</sup> /л
<b>Хранение и транспортировка</b>	Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
<b>Ссылка</b>	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: <ul style="list-style-type: none"><li>- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия</li><li>- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами</li><li>- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)</li></ul>

Состояние на 12/2008