

**Лист технической информации****Aqua-Seal® Uni-Spachtel**

<b>Описание</b>	Aqua-Seal Uni-Spachtel представляет собой быстросохнущую грунтовку на основе водорастворимых акриловых и полиуретановых дисперсий для нанесения на паркет и др. деревянные полы. Aqua-Seal Uni-Spachtel слегка осветляет древесину. Благодаря своей высокой эластичности этот продукт имеет меньшее боковое склеивание, чем обычные водные лаки. Поэтому продукт может применяться на индустриальном паркете и на паркете при теплых полах. GiscodeW2+
<b>Особые примечания</b>	Aqua-Seal Uni-Spachtel идеальная грунтовка для наших лаков серии Aqua-Seal: Aqua-Seal W1, Aqua-Seal 2K-PU, Aqua-Seal EcoGold, и Aqua-Seal EcoSilver. Рекомендации по комбинации содержатся в листах технической информации соответствующих лаков. Не предназначен для использования в качестве лакового покрытия.
<b>Применение</b>	Материал наносится на необработанное дерево шпателем перекрестно в 1-2 слоя. Не предназначен для нанесения валиком. После достаточного высыхания покрывается лаком без предварительной промежуточной шлифовки.
<b>Специальные рекомендации</b>	Aqua-Seal Uni-Spachtel не следует выливать на пол в больших количествах, оптимальной является работа секторами. При таком методе работы уменьшается опасность образования «теней». При работе с такими породами дерева, как клен, бук или ясень (чувствительные к следам шпателя породы), а так же экзотических породах можно рекомендовать применение грунта, наносимого шпателем.
<b>Высыхание</b>	При 23°C/50% относительной влажности воздуха один слой шпателем: примерно через 45-60 минут по полу можно осторожно ходить и покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Перед нанесением лака поверхность должна быть равномерно сухой и не должно быть коробления.
<b>Расход</b>	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:  1 слой шпателем:            около 30-40 мл/м <sup>2</sup> или 25-33 м <sup>2</sup> /л
<b>Хранение и транспортировка</b>	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
<b>Паркет с заводским лаковым покрытием</b>	Этот грунтовочный лак не подходит для нанесения на лаковую поверхность паркета с заводским лаковым покрытием.
<b>Ссылка</b>	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008