

FLEXIGUM PASTE

БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МАСТИКА

Описание продукта

Flexigum Paste – битумный эластомерный мастичный материал с превосходными гидроизоляционными свойствами, гибкостью и эластичностью в широком температурном диапазоне (от -30 °C до +100 °C).

Применяется для гидроизоляционной защиты подземных и наземных строительных конструкций, железобетонных и металлических резервуаров, труб, коллекторов; гидроизоляция стен и полов подвальных помещений, ванных комнат и небольших балконов, крыш и террас в труднодоступных местах.

Нанесение

Flexigum Paste - однокомпонентный гидроизоляционный материал, который наносится послойно кистью или валиком в результате чего формируется мембрана аналогичная мембране Flexigum. **Flexigum Paste** не требует разогрева и наносится как на вертикальные, так и горизонтальные поверхности. Наносится холодным методом, нетоксичен, не горюч.

Технические характеристики

Внешний вид:	глянцевая коричнево-черная паста
Удельный вес:	1.20 г/мл
Вязкость:	более 40,000 CPS
Содержание твердых частиц (%):	65
Теплоустойчивость при +100°C:	не скользкий, не текучий
Гибкость при -30°C:	не трескается
Водонепроницаемость:	не наблюдается изменения мембраны после воздействия водяного душа в течении 72 часов.
Водопоглощение:	Крайне низкая, сохраняет хорошую адгезию к поверхности
Устойчивость к давлению воды (толщина мембраны 2мм):	1 атмосфера в течение 48 часов.
Растяжение:	1200%
Возвращается в исходное состояние (после растяжение на 500%):	90%
Устойчивость к динамической нагрузке:	хорошая

Метод нанесения

Перед нанесением тщательно очистите поверхность от загрязнения.

При нанесении на горизонтальные и вертикальные поверхности, а так же при использовании как дополнение к материалу **Flexigum**, нанесите **Flexigum Paste** в 3-4 слоя с расходом в 1-1.5 кг/м² на каждый слой. Время высыхания каждого слоя 12-24 часов.

Для герметизации швов и при локальном ремонте кровли нанесите **Flexigum Paste** в 1-3 слоя с расходом 1 кг/ м² на каждый слой.

Расход материала	1,0 - 1,5 кг/м ² на каждый слой.
-------------------------	---

Время полимеризации	на прикосновение 6-8 часов. Окончательное высыхание - 24 часа.
----------------------------	--

Упаковка	Пластиковое ведро 18 кг.
-----------------	--------------------------

Примечания:	• Не хранить при температуре ниже +5°C. • Поверхность перед нанесением Flexigum Paste должна быть сухой. • Продукт уже готов к нанесению. В случае, если он слегка загустел, размешайте вручную или механически. • Наносится щеткой или валиком. • Сразу же после нанесения промыть инструменты водой, затем скипидаром. • Не наносить продукт на внешнюю вертикальную поверхность, если в течение следующих 12 часов прогнозируют осадки. • Не наносить продукт на внешнюю горизонтальную поверхность, если в течение следующих суток прогнозируют осадки.
--------------------	--